

# Technisches Datenblatt



**Produkt:** VBB-1 GEL

**Hersteller:** PANACOL-ELOSOL GMBH

**Warengruppe:** KLEBSTOFF

**Artikelgruppe:** VITRALIT

**Download:** 19.04.2024

## VITRALIT® VBB-1 GEL

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

# Technisches Datenblatt

## Vitralit® VBB-1 Gel



### Produktmerkmale

Panacol Klebstoffe unter der Bezeichnung Vitralit® sind einkomponentige, lösemittelfreie und strahlenthärtende Klebstoffe. Die Vorteile liegen bei sehr kurzen Aushärtezeiten, guten Haftfestigkeiten auf vielen Substraten und einer einfachen Handhabung. Vitralit® Produkte werden in der Elektronik, Medizintechnik, Optik und ganz allgemein zum Fixieren von Bauteilen eingesetzt.

Vitralit® VBB-1 Gel ist ein UV- und lighthärtender, strukturviskoser Klebstoff mit kurzer Aushärtezeit. Vitralit® VBB-1 Gel besitzt eine ausgezeichnete Schälfestigkeit, ist optisch klar, sehr flexible und damit eine Alternative zu Silicon. Aufgrund seiner guten Haftung auf vielen Substraten, der geringen Wasseraufnahme und guten Temperaturbeständigkeit ist das Produkt für ein breites Anwendungsspektrum geeignet.

Vitralit® VBB-1 Gel ist wegen seiner niedrigen Shore Härte und guten Feuchtebeständigkeit sehr gut geeignet für UV härtende Vergußanwendungen.

### Aushärtung

UV-A	VIS	Thermische Nachhärtung	Aushärtung mit Aktivator
✓	✓	-	-

✓ geeignet      - nicht geeignet

Das Produkt kann in wenigen Sekunden mit Strahlung im UV-A – (320 nm - 390 nm) und sichtbaren Bereich (405 nm) ausgehärtet werden. Für eine besonders schnelle und einfache Aushärtung eignen sich die hauseigenen Strahler der Dr. Hönl AG.

Bluepoint LED/LED-spot		
Wellenlänge [nm]	365	405
Eignung	++	+++

+ anwendungsbezogen      ++ gut geeignet      +++ hervorragend geeignet      - nicht geeignet

Generell ist die Aushärtegeschwindigkeit vom Wellenlängenspektrum der Lichtquelle, der Intensität der Strahlung, des Abstands zur Lichtquelle und von der Strahlendurchlässigkeit des Fügepartikels abhängig. Die Endfestigkeit wird nach 12 Stunden erreicht.

UV-Härtung		
Intensität [mW/cm <sup>2</sup> ]	Schichtdicke [mm]	Zeit [sec]
70	0,5	30

VIS-Härtung		
Intensität [mW/cm <sup>2</sup> ]	Schichtdicke [mm]	Zeit [sec]
100	0,5	10

### Technische Daten

Basis  
Farbe

Acrylat  
transparent

# Technisches Datenblatt

## Vitralit<sup>®</sup> VBB-1 Gel



### Im nicht ausgehärteten Zustand

Viskosität [mPas] (Brookfield RVT, 25 °C, Sp 4/ 3rpm) <i>PE-Norm 001</i>	150 000 - 190 000
Dichte [g/cm <sup>3</sup> ] <i>PE-Norm 004</i>	1,1
Flammpunkt [°C] <i>PE-Norm 050</i>	>93
Brechungsindex [nD20] <i>PE-Norm 018</i>	1,4717

### Im ausgehärteten Zustand

Härte Shore A <i>PE-Norm 006</i>	60 - 70
Temperaturbeständigkeit [°C] <i>PE-Norm 065</i>	-50 - 150
Linearer Schrumpf [%] <i>PE-Norm 031</i>	4,3
Wasseraufnahme [%] <i>PE-Norm 016</i>	<1,5

Glasübergangstemperatur DSC [°C] <i>PE-Norm 009</i>	-45,0
Wärmeausdehnungskoeffizient unterhalb Tg <i>PE-Norm 017</i>	154,0
Wärmeausdehnungskoeffizient oberhalb Tg <i>PE-Norm 017</i>	431,0

E-Modul [MPa] <i>PE-Norm 056</i>	1,4
Zugspannung [MPa] <i>PE-Norm 014</i>	4,1
Bruchdehnung [%] <i>PE-Norm 014</i>	265,4

Druckscherfestigkeit Glas/Glas [MPa] <i>PE-Norm 013</i>	6,9
Druckscherfestigkeit Glas/Alu [MPa] <i>PE-Norm 013</i>	3,4
Druckscherfestigkeit Glas/Stahl [MPa] <i>PE-Norm 013</i>	2,6
Zugscherfestigkeit PC/PC [MPa] <i>PE-Norm 013</i>	2,1
Zugscherfestigkeit PC/PMMA [MPa] <i>PE-Norm 013</i>	2,5
Zugscherfestigkeit PC/FR4 [MPa] <i>PE-Norm 013</i>	2,4

### Transport/Lagerung/Haltbarkeit

Verpackungseinheit	Transport	Lagerung	Haltbarkeit*
Kartusche	bei Raumtemperatur max. 25°C	0°C - 10°C	bei Lieferung min. 3 Monate max. 6 Monate
Weitere Gebinde			

**\*Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde!**

### Verarbeitungshinweise

#### Oberflächenvorbereitung

Die zu klebenden Oberflächen sollten frei von Staub, Öl, Fett oder anderen Verschmutzungen sein, um eine optimale und reproduzierbare Klebung zu erhalten.

Zur Reinigung empfehlen wir den Reiniger IP® von Panacol. Substrate mit niedriger Oberflächenenergie (z.B. Polyethylen, Polypropylen) müssen vorbehandelt werden, um eine ausreichende Haftung zu erzielen.

#### Klebstoffauftrag

Unsere Produkte werden gebrauchsfertig geliefert. Sie können, je nach Verpackung, von Hand direkt aus dem Gebinde oder halb- bzw. vollautomatisch dosiert werden. Bei automatisierter Applikation aus der Kartusche wird der Klebstoff mit einem mit Druckluft betriebenen Vorschubkolben über ein Ventil in die Dosiernadel befördert. Bei der Dosierung von niedrigviskosen Materialien aus Flaschen erfolgt der Klebstofftransport über ein Membranventil. Je nach Auftragsmenge und Klebstoffviskosität stehen unterschiedliche Ventile zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich im konkreten Fall an unsere Anwendungstechnik.

Klebstoff und Fügebauteile dürfen nicht kalt sein, sie müssen vor der Verarbeitung auf Raumtemperatur erwärmt werden.

Nach dem Auftragen sollte das Fügen der Teile zügig geschehen. Vitralit® Klebstoffe härten bei Tageslicht langsam aus. Setzen Sie daher das Material bei der Verarbeitung so wenig wie möglich dem Licht aus. Wir empfehlen die Nutzung von lichtundurchlässigen Schlauchleitungen und Dosiernadeln.

Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

# Technisches Datenblatt

## Vitralit<sup>®</sup> VBB-1 Gel



### Hinweise

Das Produkt ist frei von Schwermetallen, PFOS und Phthalaten und ist konform in Bezug auf die EU-Directive 2011/65/EU "RoHS II".

Unsere Datenblätter wurden nach aktuellem Kenntnisstand zusammengestellt. Die darin angegebenen Daten dienen ausschließlich zur Information des Benutzer und beschreiben keine rechtsverbindlichen Eigenschaften. Wir empfehlen unsere Produkte darauf zu prüfen, ob sie dem jeweiligen Anwendungszweck des Benutzers genügen. Für eine weitergehende Beratung steht unsere Anwendungstechnische Abteilung zur Verfügung. Generell, auch bei Gewährleistungsansprüchen, gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.