

Produkt: 80

Hersteller: 3M DEUTSCHLAND GMBH

Warengruppe: KLEBSTOFF

Artikelgruppe: AEROSOL

Download: 17.04.2024

SPRÜHKLEBER 80

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert



Rubber and Vinyl 80

Sprühklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere

Technische Produktinformation

Version: Juli 2018
Ersetzt: März 2006

Produktbeschreibung	3M™ Rubber and Vinyl 80 ist ein sprühbarer Lösemittelklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere für dauerhafte Verbindungen.
Zertifikate	-
Produkteigenschaften	• Kleben von Gummi, Leder, Holz, Metallen, Textilien, von Schaum- und Kunststoffen wie Hart- und Weich-PVC • Gute Temperaturbeständigkeit • Nicht geeignet für EPDM Klebungen

Physikalische Eigenschaften

Basis	Polychloropren
Farbe	Gelb
Konsistenz	flüssig
Dichte (g/ml)	0,71
VOC (g/l)	506

Verarbeitungsmerkmale

Methode	Sprühen
Abluftzeit	mindestens 30 Sek.

Oberflächenvorbehandlung	Die zu klebenden Oberflächen müssen trocken, frei von Staub, Öl, Trennmitteln und anderen Verunreinigungen sein. Die Art der Oberflächenvorbehandlung hängt vom jeweiligen Anforderungsprofil (z.B. Festigkeit / Alterung etc.) ab.
Gebrauchsanweisung	Produkt vor der Verarbeitung auf Raumtemperatur temperieren. Günstigste Verarbeitungstemperatur für Produkt und Werkstoffe: 20°C bis 25°C. Dose vor Gebrauch für etwa 5 bis 10 Sekunden gut schütteln und Sprühkopf auf die gewünschte Sprühbreite einstellen. Düse immer vom Gesicht abgewendet halten. 3M Rubber and Vinyl 80 aus etwa 15 bis 20 cm Entfernung auf den Werkstoff bzw. die Werkstoffe sprühen. Starke und dauerhafte Verbindungen Produkt auf beide Werkstoffe applizieren. Abluftzeit = mindestens 30 Sek. Kleben von Polystyrol-Schaum erfordert Abluftzeit von etwa 10 Minuten. Werkstoffe nach der in Absatz „Verarbeitungsmerkmale“ definierten Abluftzeit innerhalb der Klebspanne fügen und für die Härtung positionieren / fixieren. Dose nach Arbeitsende umdrehen und sprühen, bis nur noch Gas entweicht.
Lagerung	Beste Lagerfähigkeit bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C. Höhere Temperaturen verkürzen die normale Lagerfähigkeit. Niedrigere Temperaturen verursachen vorübergehend eine höhere Viskosität. Befinden sich Gebinde aus mehreren Lieferungen im Bestand, wird empfohlen, diese in der Reihenfolge des Eingangs zu verarbeiten. Anforderungen für Aerosoldose an Lagerräume und Behälter Produkt bei Temperaturen unter 50°C lagern und die Anforderungen gemäß TRG 300 (Technische Regel Druckgase) beachten.
Haltbarkeit	Lagerfähigkeit des 3M Rubber and Vinyl 80 unter den in Absatz „Lagerung“ empfohlenen Bedingungen: 24 Monate ab Herstelldatum.

Sicherheitshinweise

Flammpunkt: - 45°C

Ausführliche Informationen zum sicheren Umgang mit diesem Produkt erhalten Sie im Sicherheitsdatenblatt.

3M Deutschland GmbH

Internet: www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/unternehmen-de/sds-suche

Telefon: + 49 (0) 2131 142042

3M (Schweiz) GmbH

Internet: www.3mschweiz.ch/3M/de_CH/unternehmen-alpine/sds-suche

Telefon: + 41 (0) 44 7249090

3M Österreich GmbH

Internet: www.3maustria.at/3M/de_AT/unternehmen-alpine/sds-suche

Telefon: + 43 (0) 1 866860

Wichtiger Hinweis

Alle Werte wurden unter Laborbedingungen ermittelt und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Achten Sie bitte vor Verwendung unseres Produkts darauf, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist Marke der 3M Company.



3M Deutschland GmbH

Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss

Telefon: + 49 (0) 2131 143330
Telefax: + 49 (0) 2131 143200
E-Mail: kleben.de@mmm.com

www.3M-klebertechnik.de

3M (Schweiz) GmbH

Eggstr. 93
8803 Rüschlikon

Telefon: + 41 (0) 44 7249121
Telefax: + 41 (0) 44 7249014
E-Mail: kleben.ch@mmm.com

www.3M.com/ch/kleben

3M Österreich GmbH

Kranichberggasse 4
1120 Wien

Telefon: + 43 (0) 188 686495
Telefax: + 43 (0) 188 68610495
E-Mail: kleben-at@mmm.com

www.3M.com/at/kleben