Technisches Datenblatt

Produkt:	NT-8511-P
Hersteller:	TMG SOLUTIONS
Warengruppe:	KLEBEBAND
Artikelgruppe:	EINSEITIG
Download:	29.03.2024

NT-8511-P POLYESTER AND SILICONE TAPE

Dieses Datenblatt wurde Ihnen von der Firma tewipack Uhl GmbH zur Verfügung gestellt. Die Firma tewipack Uhl GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualität und die Richtigkeit der enthaltenen Informationen. Die Eigenschaften der Produkte können sich aufgrund verschiedener Einflüsse wie beispielsweise Zusammensetzung und Zustand des Substrats, Unreinheiten in oder auf dem Substrat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung und Umgebungsbedingungen während der Anwendung ändern. Bei Verwendung dieses Produkts in Kombination mit anderem Material ist der Kunde dafür verantwortlich, durch eigene Tests zu prüfen, ob das Produkt für die geplante Kombination geeignet ist und ob diese Kombination die erwarteten Ergebnisse liefert

tewipack Uhl GmbH
Industriestraße 15
D-75382 Althengstett

Telefon:
+49(0)7051/9297-0
Telefax:
+49(0)7051/9297-99

E-Mail:
info@tewipack.de
Internet:
www.tewipack.de

Geschäftsführer:
Alexander Uhl, Michael Uhl
HRB 330424
Amtsgericht Stuttgart

Bankverbindungen:
Sparkasse
Pforzheim Calw
BLZ 666 500 85
Konto 17 787

Commerzbank
Sindelfingen
BLZ 603 400 71
Konto 8 001 166

Vereinigte Volksbank AG
Böblingen
BLZ 603 900 00
Konto 80 089 003

Postbank
Stuttgart
BLZ 600 100 70
Konto 146 294 70

NT-8511-P – POLYESTER AND SILICONE TAPE

TECHNICAL DATA SHEET

Temperature resistance	180°C (220ºC short time)
Backing thickness	25 microns polyester film
Adhesive thickness	55 microns silicone adhesive
Total Thickness	80 microns
Breaking strength	5.2 kg per cm
Elongation	90%
Adhesion to steel	0.45kg per cm
Dielectric Strength	4300 volts

Product Information

Our recommendations are made in good faith and are based on our experience with these products. Since the conditions of use of these products are beyond our control, this data is given on the express condition and understanding that TMG Solutions, S.L. will not be liable to any person by reason thereof. Nothing herein shall be deemed to be a recommendation to use any product in violation of any existing patent right.