



Technisches Merkblatt

UHU Bastelkleber



UHU Bastelkleber ist ein schnell abbindender lösemittel- und weichmacherfreier Dispersionsklebstoff für vielseitige Anwendung beim Basteln.

Spezifikation:	Aussehen:	milchig. weiß
	Viskosität [dPa·s]:	70 - 115
	Basis:	Vinylacetat-Ethylen-Copolymer
	Lösungsmittel:	Wasser
	Festkörpergehalt [%]:	ca. 55
	Dichte [g/cm³]:	1,04 ± 0,01
	pH-Wert:	3,5 - 5
	Flammpunkt:	keiner
	Gefahrenklasse:	keine
	Kennzeichnung gemäß	
	Gefahrstoffverordnung:	nicht kennzeichnungspflichtig

Eigenschaften:

UHU Bastelkleber bindet schnell ab und trocknet transparent auf. Aufgrund seines breiten Anwendungsspektrums eignet er sich für alle gängigen Bastelarbeiten. Auch auf schlecht zu beklebendem Kunststoff und Lackoberflächen wird eine ausreichende Haftung erzielt. Es können die meisten Materialien verklebt werden, soweit eines der zu verklebenden Teile Wasser aufnehmen bzw. durchlassen kann.

UHU Bastelkleber klebt Papier, Pappe, Holz, Kork, Leder (nicht geeignet für Bekleidungsleder), Filz und Stoff untereinander sowie auf vielen Kunststoffen, Metall, Schichtstoffplatten und Stein.

Physiologische Eigenschaften:

Der getrocknete Klebstoff ist physiologisch unbedenklich.

Verarbeitung:

Die Klebeflächen sollten sauber, trocken, öl-, fett- und staubfrei sein. Der Klebstoffauftrag erfolgt in der Regel einseitig. Die offene Zeit beträgt je nach Auftragsmenge und Saugfähigkeit der zu verklebenden Teile 3 bis 10 Minuten. Teile zusammenfügen, solange der Klebstoff noch feucht ist.

Reinigung:

Frischer UHU Bastelkleber kann mit warmen Wasser entfernt werden. Abgetrocknete Klebstoff-Flecken sind wasserunlöslich und nur sehr schwer mit Aceton oder Nitroverdüner zu lösen.

Vorsichtsmaßnahmen:

Vorsichtsmaßnahmen sind weder bei Verarbeitung noch bei Lagerung oder Versand erforderlich.
Besonderer Hinweise: **Vor Frost schützen.**

Gebindegröße: Standtube 60 g



Technisches Merkblatt

UHU Bastelkleber



Hinweis:

Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.